



CSF 100 parkettipohjalakka

CSF 100 parkettipohjalakka on vesipohjainen, sisäkäyttöön tarkoitettu akrylaattilakka. Lakka on tarkoitettu parketti- ja puulattioiden pohjalakkaukseen CSF 120-, CSF 150- tai CSF 180 parkettipintalakan alle. Lakka on helposti työstettävä ja nopeasti kuivuva.

Tuote on tarkoitettu kaikille kotimaisille puulajeille. Tietyt puulajit esim. timanttimänty eivät yleensä sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Vanhan tammen käsittelyssä tulee myös noudattaa erityistä varovaisuutta. Varmista kuitenkin aina tuotteen soveltuvuus käyttämällesi materiaalille.

Tekniset tiedot:

Perustiedot

Koostumus:	Yksikomponenttinen, vesiohenteinen akrylaattipohjalakka sisäkäyttöön
Käyttökohteet:	Parketti- ja puulattiat
Soveltuvuus:	Hiottujen puupintojen pohjalakkaukseen, kun pintana käytetään CSF 120-, CSF 150- tai CSF 180 parkettipintalakkaa.
Tiheys	1,05 kg/l
Kiintoainetilavuus	n. 37%
Säilyvyys	Avaamattomassa alkuperäisessä astiassa n. 1 vuosi valmistuksesta
Luokitukset	Ei tulenarkaa, matala VOC tuote
Pakkauskoko	10 litraa

Työstö ja käytettävyys tiedot

Työtapa	Ruostumaton teräs- tai muovilasta
Kuivumisaika	23C, ilman suhteellinen kosteus RH 50%, n. 30 min riippuen olosuhteista ja lakkakerroksen paksuudesta, lopullinen kovuus 2 viikkoa
Kulutus	15-25 m ² /litra

Muut tiedot

Varastointi	Säilytetään lasten ulottumattomissa huolellisesti suljetussa alkuperäispakkauksessa, +5-25 C lämpötilassa. Suojeltava jäätymiseltä.
Jätteiden hävitys	Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin. Kuivunut lakkajäte on yhdyskuntajätkelpoista.

HUOM!

Vain ammattikäyttöön! Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme perustuen.



CSF 100 parkettipohjalakka

Käyttöohje

Esitiedot:

Lakattavan puupinnan on oltava ns. puupuhdas eli kuiva ja hyvin hiottu. Varmistathan aina ennen aloittamista tuotteen soveltuvuus käyttämällesi materiaalille. Ensimmäinen hionta tehdään karkealla hiomapaperilla, jonka jälkeen viimeistelyhionnassa käytetään hiontapaperia, jonka karkeus on 100-120. Viimeistelyhionnan jälkeen poistetaan hiontapöly huolellisesti imuroimalla.

Levitys:

CSF 100 parkettipohjalakka levitetään ruostumattomalla teräs- tai muovilastalla ohuena, tasaisena kalvona. Lakan kuivuttua 20-40 min (pinta on saanut tasaisen sävyn) toista lastalevitys, Pinnan kuivuttua suoritetaan kevyt välihionta hiomaverkolla 150 tai vastaavalla hiomapaperilla. Poista hiontapöly huolellisesti imuroimalla ja nihkeällä rievulla pyyhkimällä. Pinta lakataan vielä kertaalleen teräs- tai muovilastalevityksellä. Lakan riittoisuus kerrosta kohden em. työmenetelmillä on n. 15-25 m²/l.

Lakkausolosuhteet:

Suosittelava alin lakkaustralämpötila +16C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 % RH. Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +16 lakkauksen tai kuivumisen aikana. Tuote kuivuu 20-40 min uudelleen päälle lakattavaksi. Huomioithan, että kuivumisajat ovat viitteellisiä ja vallitsevat olosuhteet vaikuttavat lakkaustulokseen ja kuivumisnopeuteen.

Työvälineiden puhdistus ja tuotteiden hävitys:

Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Tutustukaa myös käyttöturvallisuustiedotteen antamiin ohjeisiin. Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin. Kuivunut lakkajäte on yhdyskuntajättekelpoista.

Varastointi:

Tuote on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja huolellisesti suljettuna alkuperäispakkauksessa +5-+25°C lämpötilassa. Tuote säilyy avaamattomassa astiassa vähintään 1 vuoden. Suojeltava jäätymiseltä.

Lisätietoja:

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme perustuen.