



31.12.2019

## GRAFFITISUOJA

Tuotekoodi 5001

### YLEISTÄ

Soledo Graffitisuoja on vesipohjainen polymeeri ja vahadispersio. Suoja-aine, joka helpottaa tägien, graffitien ja lian poistoa. Kotimainen tuote, joka täyttää SILKO-ohjelman uhratuvalle töherryksenestoaineelle asetetut vaatimukset; vedenläpäisevyys, vesihöyrynläpäisevyys, puhdistettavuus, pakkassuolakestävyys ja poistettavuus. Käsittely on ns. uhratuva suoja, kalvo uusitaan puhdistetulle alueelle töhryn poiston jälkeen. Suojakalvo säästää alla olevaa pintamateriaalia puhdistuksen aikana. Suoja-ainekalvo on hengittävä ja poistettavissa. Graffitisuojakäsittelyn alle suositellaan betoni- ja tiilijulkisivupinnoille Soledo Betoni- ja tiilipintojen impregnointiainetta ja kivipinnoille Soledo Julkisivusuoja-ainetta

### KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Aine soveltuu vettä kestäville pinnoille kuten betonille, tiilelle, klinkkerille, rappauksille, luonnonkiville sekä puu-, muovi- ja metallipinnoille, myös graafiselle betonipinnalle.

Julkisivut, seinät, muurit, sillat, sähkökaapit sekä muut tägeille ja graffiteille alttiit pinnat kuten kontit ja kuljetuskalusto; junat, bussit, rekat. Sisä- ja ulkokäyttöön.

### KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis liuos. Suoja-aine levitetään puhtaalle, kuivalle ja pölyttömälle pinnalle ruiskulla, telalla, siveltimellä tai liinalla. Pinnat käsitellään reilulla kerroksella, huokoisille pinnoille kuten rappauksille käsittely toistetaan ohuesti, viimeistelee tarvittaessa telaamalla. Testaa aineen soveltuvuus huomaamattomaan kohtaan ennen varsinaista käsittelyä. Suoja-ainekalvo on poistettavissa kuumalla vedellä tai kuumapainepesurilla (90 °C). Suoja-aine voi muodostaa mattapinnan kiiltävälle pintamateriaalille. Tarvittaessa muut pinnat suojataan käsittelyn ajaksi. Käsittely kuivalla kelillä, lämpötila vähintään + 5 °C. Työvälineet pestään käytön jälkeen vedellä

Sekoitettava ennen käyttöä.



31.12.2019

---

**TESTIRAPORTTI  
SILKO**

VTT-S-02767-18

Eurofins No EUFI29-19003773-T1

---

**RIITTOISUUS**

10–30 m<sup>2</sup> / L käsittelykerros pinnan huokoisuuden mukaan, käsittelykertoja 1–2.

---

**PAKKAUSKOOT**

5 L, 20 L ja 200 L

---

**VARASTOINTI**

Suojaa jäätymiseltä. Säilytä alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna. Varastoi 5 – 25 °C lämpötilassa.

---

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvatiedote

---

**LISÄTIETO**



**SILKO**