



15.3.2021

## BETONITASON KYLLÄSTE

Tuotekoodi 4032

### YLEISTÄ

Betonitasojen suojakäsittely kaksivaiheisena. Pohjuste vaihe 1/2 ja Kylläste vaihe 2/2.

Kylläste on silaani-siloksaanipohjainen liuotteellinen suoja-aine. Kylläste antaa pinnoille helppohoitoisuutta ja vähentää merkittävästi lähtemättömien tahrojen määrää. Käsittely vähentää veden, nesteiden, epäpuhtauksien ja lian imeytymistä. Suojaa ulkona pintoja pakkas-suolarasitukselta ja hidastaa betonin rapautumista. Hengittävä käsittely, joka ei muodosta pintaan kalvoa. Käsittely tehdään noin 1 vrk:n kuluttua betonitason pohjustekäsittelyn jälkeen. Pinnan päivittäiseen puhdistamiseen Soledo Keittiösuihke.

### KÄYTTÖKOHTTEET JA PINTAMATERIAALIT

Betonipinnat. Sisä- ja ulkokäyttöön. Työtasot ja pöytäpinnat sekä betonilattiat. Peitä käsittelyn ajaksi muut pinnat kuten lasi-, muovi- ja peltipinnat ym. Pyyhi aine heti pois muilta pinnoilta, kuivunut aine on vaikea poistaa.

### KÄYTTÖOHJE

Levitä puhtaalle, kuivalle pinnalle ohut ja tasainen kerros laimentamattomana mikrokuituliinalla, sumuttamalla tai telaamalla siten, että pinta käsittelyn aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan viimeistely telaamalla takaa tasaisen lopputuloksen. Anna imeytyä 5–10 min., mikäli aine on täysin imeytynyt pintaan, kokeile huomaamattomaan kohtaan, imeytyykö ainetta lisää. Vältä kuitenkin yliannostusta, ylimääräinen aine on vaikea poistaa. Anna kuivua n. 30–60 min. kunnes pinta tuntuu kuivalta. Heti kuivumisen jälkeen poista pinnalle jäänyt ylimääräinen imeytymätön suoja-aine esim. karkealla froteeliinalla. Tarkista viimeistely; mikäli sormella käsiteltyä pintaa vetäessä jää rasvainen jälki, tulee viimeistelyä jatkaa, kunnes pintaan ei jää jälkeä. Täysi suojateho muodostuu 2 vrk:ssa, jonka aikana tulee välttää pinnan kastelua, kuumentamista tai elintarvikkeiden suoraa kosketusta käsiteltyyn pintaan. Suojatehon muodostumisen jälkeen pinnasta ei haihdu tai tartu haitallisia aineita. Huoltokäsittely 1–2 vuoden välein, puhdistaminen ennen käsittelyä Soledo Tehopuhdistajalla. Huomioitava, että huolimatta käsittelyistä betonipinta vaurioituu helposti happamista aineista, öljystä tai elintarvikkeista.



15.3.2021

Minimikäsittelylämpötila + 5°C. Työvälineet pestään välittömästi työn jälkeen liuottimella kuten lakkabensiini tai mineraalitärpätti.

---

**RIITTOISUUS** 5–10 m<sup>2</sup>/ / 500 ML pinnan laadun ja huokoisuuden mukaan. Menekkiin vaikuttaa myös, jos ensin on tehty pohjustekäsittely.

---

**PAKKAUSKOOT** 500 ML

---

**VARASTOINTI** 5 °C - 25 °C. Varastoi paikassa, jossa hyvä ilmanvaihto. Erityinen loppukäyttö: Vältettävä lämpö- ja säteilylähteitä, staattista sähköä ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Säilyy vähintään 1 vuoden.

---

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvatiedote

---

**LISÄTIETO**

