



15.3.2021

BETONITASON POHJUSTE

Tuotekoodi 4031

YLEISTÄ

Betonitasojen suojakäsittely kaksivaiheisena. Pohjuste vaihe 1/2 ja kylläste vaihe 2/2.

Pohjuste on vesipohjainen käyttövalmis betonipintojen peruskäsittelyaine, litiumsilikaatti, joka imeytyy betoniin 2–6 mm täyttäen huokoisuutta. Tiivistää ja kovettaa betonia tehden pölyämättömän ja kemikaaleja paremmin kestävä pinnan. Käsittely ei muodosta kalvoa, aine toimii myös pölynsidonta-aineena. Saattaa hieman syventää värisävyjä.

KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Betonipinnat. Sisä- ja ulkokäyttöön. Työtasot ja pöytäpinnat sekä betonilattiat.

KÄYTTÖOHJE

Sekoita hyvin ennen käyttöä. Käsittelylämpötilä vähintään +5 °C. Käsittelyaine voidaan levittää betonipinnoille heti hieottojen jälkeen. Työstä pinta tasaiseksi ennen pohjustusta. Paras lopputulos saadaan kuitenkin, kun uuden pinnan annetaan kovettua vähintään 2–4 viikkoa. Mahdollinen jälkihoitoaine tulee poistaa ennen käsittelyä. Aine levitetään joko sumuttamalla tai mikrokuituliinalla, telalla tai pensselillä puhtaalle pinnalle kertakäsittelyinä. Betonipintaa on pidettävä käsittelyaineella koko ajan tasaisen kosteana 15–20 min. ja huokosiin, kuivuviin kohtiin lisätään tarvittaessa ainetta. Lopuksi ylimääräinen imeytymätön aine poistetaan lastalla tai mikrokuituliinalla. Pinta on käyttövalmis heti kuivuttuaan, täydellinen suojateho muodostuu 14–21 vrk:ssa.

RIITTOISUUS

3–5 m²/ / 500 ML

PAKKAUSKOOT

500 ML

VARASTOINTI

Suojattava jäätymiseltä.



15.3.2021

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvatiedote

LISÄTIETO

